VINCENT

2027

Технический каталог

Краски, грунтовки и защитные покрытия

33 материала

Подбор по основанию. Системы подготовки. Характеристики и полные инструкции.

ОТКРЫТЬ КАТАЛОГ →

ПОДОБРАТЬ МАТЕРИАЛ →

ООО «ЛАКОС коутингс»

Редакция 13.11.2026

НАВИГАЦИЯ

Содержание

Название открывает карточку. Каждый материал представлен на одной странице.

ПОДБОР И СИСТЕМЫ

Интерьерные краски: блеск, стойкость, расход 5
Фасадные краски: сравнение 6
Грунтовки: выбор по задаче 7
Совместимость покрытий и грунтовок 8
Поверхности нанесения: шесть матриц 9
Сравнение блеска и стойкости 15
Блеск и уход: пояснения 16

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Конформат 3 17
Экстрамат 5 18
Экстрасатин 7 19
Экстрасатин 12 20
Брийанс Блан 21
Интерьер Мат 3 22
Интерьер Аква 7 23

АЛКИДНЫЕ КРАСКИ

Руаяль Мат 24
Руаяль Сатин 25

ХОУМ АПДЕЙТ

Хоум Апдейт Вуд 26
Хоум Апдейт Металл 27
Хоум Апдейт Пластик 28

ФАСАД И ГИДРОФОБИЗАЦИЯ

Муралит 29
Фасад Акрилик 30
Силоприм Полифлюид 31

Далее →

Интерьер | Фасад | Грунтовки | Совместимость | Основания

vincent.ru ↗ | ИИ-помощник ↗ | ← Пред. страница | След. страница →

НАВИГАЦИЯ

Содержание

Название открывает карточку. Каждый материал представлен на одной странице.

СТРУКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Матьер Крепи 32
- Матьер Грезе 33
- Матьер Талоше 34
- Декорум Мультиэффект 35

ДЕРЕВО

- Мэзон Буа · кроющая 36
- Мэзон Буа · лессирующая 37
- Буа Натюр 38
- Лазурь Натюр 39
- Протексьон Террас 40
- Су-Куш Буа 41

ГРУНТОВКИ

- Униприм 42
- Структура Фикс 43
- Импримфикс 44
- Протек Прим Универсаль 45
- Туфон 46
- Изольту 47

РАСТВОРИТЕЛИ

- Уайт-спирит W-1 48
- Уайт-спирит W-2 49

БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Все продукты

Откройте материал по названию. Список включает все 33 ТДС из исправленного файла.

Брийанс Блан	21	Руаяль Мат	24
Буа Натюр	38	Руаяль Сатин	25
Декорум Мультиэффект	35	Силоприм Полифлюид	31
Изольту	47	Структура Фикс	43
Импримфикс	44	Су-Куш Буа	41
Интерьер Аква 7	23	Туфон	46
Интерьер Мат 3	22	Уайт-спирит W-1	48
Конформат 3	17	Уайт-спирит W-2	49
Лазурь Натюр	39	Униприм	42
Матьер Грезе	33	Фасад Акрилик	30
Матьер Крепи	32	Хоум Апдейт Вуд	26
Матьер Талоше	34	Хоум Апдейт Металл	27
Муралит	29	Хоум Апдейт Пластик	28
Мэзон Буа · кроющая	36	Экстрамат 5	18
Мэзон Буа · лессирующая	37	Экстрасатин 12	20
Протек Прим Универсаль	45	Экстрасатин 7	19
Протексьон Террас	40		

Интерьерные краски

Сравнение по блеску, стойкости к мокрому истиранию и расходу. Нажмите название для перехода к ТДС.

Материал	Блеск[1]	Мокрое истирание[2]	Расход / 1 слой
Брийанс Блан	Глубокоматовая · 2	3 класс	8-11 м²/л
Интерьер Мат 3	Глубокоматовая · 3	2 класс	8-11 м²/л
Конформат 3	Глубокоматовая · 3	1 класс	8-11 м²/л
Экстрамат 5	Матовая · 5	1 класс	8-13 м²/л
Интерьер Аква 7	Шелковисто-матовая · 7	1 класс	8–13 м²/л
Экстрасатин 7	Шелковисто-матовая · 7	1 класс	8-13 м²/л
Экстрасатин 12	Полуглянцевая · 12	1 класс	9-14 м²/л

[1] Числовые значения и названия финиша — из исправленных ТДС. Угол измерения в приложенном файле не указан.
[2] DIN EN 13300: 1 класс — наиболее стойкий.

Сравнить блеск и стойкость → | **Подробнее об уходе →**

Выбор ухода

Брийанс Блан: лёгкая влажная уборка. Интерьер Мат 3 и Конформат 3: нейтральное моющее средство и раствор Хлорамина Б 3%. Экстрамат 5, Интерьер Аква 7, Экстрасатин 7 и Экстрасатин 12: уход и дезинфекция по инструкции конкретного материала.

Требования к подготовке, нанесению и уходу приведены в техническом описании каждого материала.

Фасадные краски

Сравнение из электронного каталога Vincent. Допустимые основания и подготовка — в ТДС материала.

Характеристика	Фасад Акрилик	Муралит
Связующее	Водная дисперсия акрилового сополимера	Термопластичные акриловые сополимеры Pliolite®
Основные свойства	Адгезия; атмосферостойкость; паропроницаемость	Микропористое покрытие; морозостойкость; всесезонное применение
Водоотталкивающие свойства	Атмосферостойкое покрытие	Водоотталкивающая поверхность; микропористая структура
Нанесение на фасад	t воздуха +5…+30 °C; относительная влажность не более 80%	От −20 °C до +30 °C; сухое непромороженное основание
Расход на 1 слой	7-10 м²/л	7-10 м²/л
Подготовка	Грунтовка по состоянию основания	По ТДС; окраска без грунта — только в указанных случаях
Применение	Минеральные фасады. Кроме цоколя.	Минеральные фасады. Кроме цоколя.

Камень и цоколи

Силоприм Полифлюид — гидрофобизация натурального и искусственного камня с сохранением фактуры, цвета и блеска. Условия и ограничения — в техническом описании.

Грунтовки по задаче

Подбор из каталога Vincent с дополнением Структура Фикс из исправленных ТДС. Сначала оцените основание, затем совместимость с финишным покрытием.

Состояние / задача	Материал	Назначение
Мелящее, пылящее основание	**Протек Прим Универсаль**	Обеспыливание и выравнивание впитывающей способности.
Рыхлое, осыпающееся основание	**Импримфикс**	Укрепление поверхности и связывание пыли.
Контрастное основание	**Униприм**	Выравнивание тона под финишное окрашивание.
Структурное покрытие	**Структура Фикс**	Шероховатый колеруемый подслой.
Гладкие и сложные поверхности	**Туфон**	Подготовка металла, пластика, керамики и стекла.
Бытовые пятна и протечки	**Изольту**	Блокировка пятен перед финишным окрашиванием.
Древесина внутри и снаружи	**Су-Куш Буа**	Биозащита, уменьшение выхода танинов и расхода краски.

Проверить совместимость →

Совместимость красок и грунтовок

Продукт	Протек Прим Универсаль	Импримфикс	Униприм	Изольту	Туфон	Су-куш Буа	Без грунтовки
Конформат 3	+	+	+	+	+		
Экстрамат 5	+	+	+	+	+		
Экстрасатин 7	+	+	+	+	+		
Экстрасатин 12	+	+	+	+	+		
Брийанс Блан	+	+		+	+		
Интерьер Мат 3	+	+		+	+		
Интерьер Аква 7	+	+	+	+	+		
Руаяль Сатин	+	+	+	+	+		
Руаяль Мат	+	+		+	+		
Хоум Апдейт Вуд							+
Хоум Апдейт Пластик							+
Хоум Апдейт Металл							+
Муралит	+	+	+				+**
Фасад Акрилик	+	+	+	+/-	+/-		
Мэзон Буа кроющая						+	+*
Мэзон Буа лессирующая						+	+*
Буа Натюр						+	+*
Лазурь Натюр						+	+*
Протексьон Террас							

* Для внутренних работ.

** Для минеральных оснований: первый слой разбавляют на 10% по объёму.

Матрица из каталога Vincent. «+/-», «+?» и «уточнить» требуют проверки условий по ТДС; пустая ячейка не означает разрешение применения.

Поверхности нанесения · 1 из 6

Продукт	Бетон	Асбестоцемент	Цементно-стружечная плита (ЦСП)	Керамический кирпич	Гипсокартонный лист (ГКЛ)
Конформат 3	+	+	+	+	+
Экстрамат 5	+	+	+	+	+
Экстрасатин 7	+	+	+	+	+
Экстрасатин 12	+	+	+	+	+
Брийанс Блан	+	+	+	+	+
Интерьер Мат 3	+	+	+	+	+
Интерьер Аква 7	+	+	+	+	+
Руаяль Сатин					
Руаяль Мат	+	+	+	+	+
Хоум Апдейт Вуд					
Хоум Апдейт Пластик					
Хоум Апдейт Металл					
Муралит	+	+	+	+	
Фасад Акрилик	+	+	+	+	+/-
Мэзон Буа кроющая					
Мэзон Буа лессирующая					
Буа Натюр					
Лазурь Натюр					
Протексьон Террас					

Другие группы поверхностей

Бетон, кирпич, листы | Штукатурки и ГВЛ | Шпатлёвки и обои

Матрица из каталога Vincent. «+/-», «+?» и «уточнить» требуют проверки условий по ТДС; пустая ячейка не означает разрешение применения.

Поверхности нанесения · 2 из 6

Продукт	Гипсоволокнистый лист (ГВЛ)	Цементная штукатурка	Гипсовая штукатурка	Известковая штукатурка	Известково-цементная штукатурка
Конформат 3	+	+	+		
Экстрамат 5	+	+	+		
Экстрасатин 7	+	+	+		
Экстрасатин 12	+	+	+		
Брийанс Блан	+	+	+		
Интерьер Мат 3	+	+	+		
Интерьер Аква 7	+	+	+		
Руаяль Сатин					
Руаяль Мат	+	+	+		
Хоум Апдейт Вуд					
Хоум Апдейт Пластик					
Хоум Апдейт Металл					
Муралит		+			
Фасад Акрилик	+/-	+	+/-		
Мэзон Буа кроющая					
Мэзон Буа лессирующая					
Буа Натюр					
Лазурь Натюр					
Протексьон Террас					

Матрица из каталога Vincent. «+/-», «+?» и «уточнить» требуют проверки условий по ТДС; пустая ячейка не означает разрешение применения.

Поверхности нанесения · 3 из 6

Продукт	Гипсовая шпатлевка	Цементная шпатлевка	Известковая шпатлевка	Полимерная шпатлевка	Обои под окраску
Конформат 3	+	+		+	+
Экстрамат 5	+	+		+	+
Экстрасатин 7	+	+		+	+
Экстрасатин 12	+	+		+	+
Брийанс Блан	+	+		+	+
Интерьер Мат 3	+	+		+	+
Интерьер Аква 7	+	+		+	+
Руаяль Сатин					+
Руаяль Мат	+	+		+	+
Хоум Апдейт Вуд					
Хоум Апдейт Пластик					
Хоум Апдейт Металл					
Муралит		+		+	
Фасад Акрилик	+/-	+		+	+/-
Мэзон Буа кроющая					
Мэзон Буа лессирующая					
Буа Натюр					
Лазурь Натюр					
Протексьон Террас					

Матрица из каталога Vincent. «+/-», «+?» и «уточнить» требуют проверки условий по ТДС; пустая ячейка не означает разрешение применения.

Поверхности нанесения · 4 из 6

Продукт	Ранее окрашенные алкидной краской	Металлические поверхности	Радиаторы	Пластиковые поверхности, ППУ, ДП	Стекло
Конформат 3	+*	+*		+*	+*
Экстрамат 5	+*	+*		+*	+*
Экстрасатин 7	+*	+*		+*	+*
Экстрасатин 12	+*	+*		+*	+*
Брийанс Блан	+*	+*		+*	+*
Интерьер Мат 3	+*	+*		+*	+*
Интерьер Аква 7	+*	+*		+*	+*
Руаяль Сатин	+	+		уточнить	
Руаяль Мат	+	+?		уточнить	
Хоум Апдейт Вуд					
Хоум Апдейт Пластик				+	+
Хоум Апдейт Металл		+	+		
Муралит					
Фасад Акрилик	+*/-	+*/-		+*/-	+*/-
Мэзон Буа кроющая					
Мэзон Буа лессирующая					
Буа Натюр					
Лазурь Натюр					
Протексьон Террас					

* С предварительным применением грунтовки Туфон.

Матрица из каталога Vincent. «+/-», «+?» и «уточнить» требуют проверки условий по ТДС; пустая ячейка не означает разрешение применения.

Поверхности нанесения · 5 из 6

Продукт	Керамическая плитка (без прямого попадания воды)	СФТК (мин.ватой)	СФТК (пенополистирол)	МДФ, ХДФ	ЛДСП
Конформат 3	+*			+	
Экстрамат 5	+*			+	
Экстрасатин 7	+*			+	
Экстрасатин 12	+*			+	
Брийанс Блан	+*			+	
Интерьер Мат 3	+*			+	
Интерьер Аква 7	+*			+	
Руаяль Сатин				+	
Руаяль Мат				+	
Хоум Апдейт Вуд				+	+
Хоум Апдейт Пластик	+				
Хоум Апдейт Металл					
Муралит			+		
Фасад Акрилик	+*/-		+	+/-	
Мэзон Буа кроющая					
Мэзон Буа лессирующая					
Буа Натюр					
Лазурь Натюр					
Протексьон Террас					

* С предварительным применением грунтовки Туфон.

Матрица из каталога Vincent. «+/-», «+?» и «уточнить» требуют проверки условий по ТДС; пустая ячейка не означает разрешение применения.

Поверхности нанесения · 6 из 6

Продукт	Дощатые поверхности	Термообработанная древесина	Бревно	Клеёная древесина
Конформат 3				
Экстрамат 5				
Экстрасатин 7				
Экстрасатин 12				
Брийанс Блан				
Интерьер Мат 3				
Интерьер Аква 7				
Руаяль Сатин	+			
Руаяль Мат				
Хоум Апдейт Вуд	+			
Хоум Апдейт Пластик				
Хоум Апдейт Металл				
Муралит				
Фасад Акрилик				
Мэзон Буа кроющая	+		+	+
Мэзон Буа лессирующая	+		+	+
Буа Натюр	+			+
Лазурь Натюр	+			+
Протексьон Террас	+	+		+

Матрица из каталога Vincent. «+/-», «+?» и «уточнить» требуют проверки условий по ТДС; пустая ячейка не означает разрешение применения.

Сравнение красок по блеску и стойкости

Полуглянцевая					 Экстрасатин 12 — 1 класс
Шелковисто-матовая				 Интерьер Аква 7 — 1 класс	 Экстрасатин 7 — 1 класс
Матовая			 Экстрамат 5 — 1 класс		
Глубокоматовая	 Брийанс Блан — 3 класс	 Интерьер Мат 3 — 2 класс	 Конформат 3 — 1 класс		

Уход за покрытием

Брийанс Блан: лёгкая влажная уборка. Интерьер Мат 3 и Конформат 3: нейтральное моющее средство, хлорамин Б 3%. Экстрамат 5, Интерьер Аква 7, Экстрасатин 7 и 12: нейтральное моющее средство, хлорамин Б 5%.

Допускается локальное мытьё — по инструкции материала.

Подробнее об уходе →

Блеск и уход: подробные пояснения

Лёгкая влажная уборка

Брийанс Блан

Моющее средство · хлорамин Б 3%

Интерьер Мат 3 и Конформат 3

Моющее средство · хлорамин Б 5%

Экстрамат 5, Интерьер Аква 7, Экстрасатин 7 и Экстрасатин 12

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХЛОРАМИНА Б


Хлорамин Б 3%

Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях, обеззараживание поверхностей.

Хлорамин Б 5%

Дезинфекция при грибковых инфекциях, туберкулезе.

ВИЗУАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНИ БЛЕСКА



Глубокоматовая | Матовая | Шелковисто-матовая | Полуглянцевая

Страница из каталога продукции Vincent. Характеристики и условия ухода уточняйте по актуальной ТДС.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Конформат 3

CONFORMAT 3



Антибликовая. Моющаяся.

Интерьер · Сухие помещения

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ГЛУБОКОМАТОВАЯ

3

0 — 50 — 100

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс - наиболее стойкий

Расход на 1 слой	8-11 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +8...+25 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Тиксотропная, высокоукрывистая, супербелая.
Глубокоматовое антибликовое покрытие устойчиво к нейтральным моющим средствам, 3% раствору Хлорамина Б и мокрому истиранию.

Назначение и основания

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями: офисы, квартиры, детские сады, школы, лечебно-профилактические учреждения.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ;штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана карбонат кальция (мрамор), тальк, вода, добавки.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование:Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Силикатные,известковые, клеевые и меловые покрытия удалить. Контрастные основания и яркие неукрывистые цвета базы С: дополнительный слой Uniprim (G-1), колерованный в близкий оттенок.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. На чистое сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя, Распыление - 1-2 слоя. Каждый слой наносить без перерывов на всю стену от угла до угла.
Время высыхания между слоями 4 ч. при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается.
При механизированном нанесении разбавитель - чистая вода.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 - 200бар; HEA ProTip - 80 бар; сопло обоих типов 0,011-0,013 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,09 - 0,13 л/м² на один слой в зависимости от основания. При однослойном механизированном нанесении - не менее 0,18 л/м², максимум определить опытным путём. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка или ткань с водой, раствором нейтрального моющего средства или 3% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой. Возможно небольшое изменение блеска.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промойте водой.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Экстрамат 5

EXTRAMAT 5



Бархатная. Моющаяся.

Интерьер · Для стен и потолков

1-й слой	6 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВАЯ

5

0 — 50 — 100

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 класс - наиболее стойкий

Расход на 1 слой	8-13 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +8...+25 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Высокоукрывистая, влагостойкая, глубокоматовая краска, образующая бархатистую поверхность .
Легкоочищаемое покрытие высокой степени белизны устойчиво к влаге, моющим средствам и мокрому истиранию.

Назначение и основания

Для окраски стен и потолков, требующих частого мытья, во всех типах помещений: спальни, кухни (без прямого попадания воды), подъезды и офисы. Подходит для детских дошкольных, учебных и лечебно-профилактических учреждений.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование: Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить. Контрастные основания и яркие неукрывистые цвета базы С: дополнительный слой Uniprim (G-1), колерованный в близкий оттенок.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. На чистое Сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя. Каждый слой наносить без перерывов на всю стену от угла до угла.
Время высыхания между слоями 6 ч. при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается.
При механизированном нанесении разбавитель - чистая вода.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 – 180 бар; HEA ProTip - 120 бар; сопло обоих типов 0,011-0,013 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя – разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,08 - 0,12 л/м² на один слой в зависимости от основания. При однослойном механизированном нанесении - не менее 0,16 л/м², максимум определить опытным путём. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка с водой, раствором моющего средства или 5% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой. Возможно небольшое изменение блеска.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промойте водой.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Экстрасатин 7

EXTRASATIN 7



Ультрапрочная. Антибактериальная.

Интерьер · Для сухих и влажных помещений

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

7

0 — 50 — 100

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс - наиболее стойкий

Расход на 1 слой	8-13 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +8...+30 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Высокая белизна и укрывистость, лёгкое нанесение. Шелковисто-матовое высокопрочное покрытие устойчиво к нейтральным моющим средствам, 5% раствору Хлорамина Б и мокрому истиранию. Идеальна для влажных помещений, антибактериальная, превосходное удаление пятен.

Назначение и основания

Для окраски стен и потолков помещений всех типов А, Б, В, включая детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения.
Спальни, кухни, ванные комнаты, подъезды, офисы и вестибюли. В ванных комнат и кухнях – без прямого попадания воды.
Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, кальциты, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование: Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить. Контрастные основания и яркие неукрывистые цвета базы С: дополнительный слой Uniprim (G-1), колерованный в близкий оттенок.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. На чистое сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя. Каждый слой наносить без перерывов на всю поверхность от угла до угла.
Время высыхания между слоями 4 ч. при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается.
При механизированном нанесении разбавитель - чистая вода.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: TradeTip 3 - 180 бар; HEA ProTip - 120 бар; сопло обоих типов 0,011-0,013 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,08 - 0,12 л/м² на один слой в зависимости от основания. При однослойном механизированном нанесении - не менее 0,16 л/м², максимум определить опытным путём. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка с водой, раствором нейтрального моющего средства или до 5% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промойте водой.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Экстрасатин 12

EXTRASATIN 12



Ультрапрочная. Антибактериальная.

Интерьер · Для сухих и влажных помещений

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

12 (0 — 50 — 100)

МОКРОЕ ТРЕНИЕ · DIN EN 13300

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 класс - наиболее стойкий

Расход на 1 слой	9-14 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +8...+25 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Высокая белизна и укрывистость, лёгкое нанесение. Полуглянцевое высокопрочное покрытие устойчиво к нейтральным моющим средствам, 5% раствору Хлорамина Б и мокрому истиранию. Идельна для влажных помещений, антибактериальная, превосходное удаление пятен.

Назначение и основания

Для окраски стен и потолков помещений всех типов А, Б, В, включая детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения.
Спальни, кухни, ванные комнаты, подъезды, офисы и вестибюли. В ванных комнат и кухнях – без прямого попадания воды.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, кальциты, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование: Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить. Контрастные основания и яркие неукрывистые цвета базы С: дополнительный слой Uniprim (G-1), колерованный в близкий оттенок.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. На чистое сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя. Каждый слой наносить без перерывов на всю поверхность от угла до угла.
Время высыхания между слоями 4 ч. при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается.
При механизированном нанесении разбавитель - чистая вода.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: TradeTip 3 - 160 бар; HEA ProTip - 80 бар; сопло обоих типов 0,011-0,013 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,07 - 0,11 л/м² на один слой в зависимости от основания. При однослойном механизированном нанесении - не менее 0,14 л/м², максимум определить опытным путём. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка с водой, раствором нейтрального моющего средства или до 5% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промойте водой.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Брийанс Блан

BRILLANCE BLANC / I-2



Ослепительно белая.

Интерьер · Для потолков и лепнины

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ГЛУБОКОМАТОВАЯ

2

0 — 50 — 100

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1	2	**3**	4	5

3 класс - средняя стойкость

Расход на 1 слой	8-11 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +8...+25 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	А / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Водно-дисперсионная тиксотропная глубокоматовая краска с высокой степенью белизны; не желтеет; легко наносится; высокая укрывистость.

Назначение и основания

Для окраски потолков в сухих помещениях, включая детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения. Подходит для окраски стен, не требующих систематической влажной уборки, лепнины и обоев под покраску.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция (мрамор), тальк, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
Колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Все основания, кроме лепнины и обоев, грунтовать Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5).
Контрастные основания: дополнительный слой Uniprim (G-1).
Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь.На чистое сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя. Каждый слой Наносить без перерывов от угла до угла.
Время высыхания между слоями 4 ч при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается.
Для механизированного нанесения разбавитель – чистая вода.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 - 220 бар, сопло 0,015-0,017 дюйма; HEA ProTip - 140 бар, сопло 0,013-0,015 дюйма. Один слой – без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%, по инструкции производителя.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,09-0,13 л/м² на слой. Однослойное механизированное нанесение: не менее 0,18 л/м²; максимум определить опытным путём. При распылении расход может увеличиться до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Допускается лёгкая влажная уборка от пыли. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой. Возможно небольшое изменение блеска; у колерованного покрытия при мытье - визуальное изменение оттенка.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промойте водой.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Интерьер Мат 3

INTÉRIEUR MAT 3 / I-3



Моющаяся.

Интерьер · Для стен и обоев

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ГЛУБОКОМАТОВАЯ

3

0 — 50 — 100

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1 | **2** | 3 | 4 | 5

2 класс - высокая стойкость

Расход на 1 слой	8-11 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +8...+30 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	вода
Фасовки	А / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Тиксотропная водно-дисперсионная краска; образует глубокоматовое покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств, 3 % Хлорамина Б и мокрому истиранию.

Назначение и основания

Для окраски стен и потолков с умеренной эксплуатационной нагрузкой: спальни, гостиные, офисы, детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения.
Подходит для обоев под покраску.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акриловая водная дисперсия, диоксид титана карбонат кальция (мрамор), тальк, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А - колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Все основания, кроме обоев, грунтовать Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Контрастные основания: Дополнительный слой Uniprim (G-1). Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить. На лицевой стороне обоев не оставлять клей. Новые обои можно красить через 24 часа после полного высыхания клея.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. На Чистое сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя. Каждый слой наносить без перерывов от угла до угла. Время высыхания между слоями 4 ч. при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается. Для механизированного нанесения разбавитель - чистая вода.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: TradeTip 3 - 200 бар, сопло 0,013-0,015 дюйма; HEA ProTip - 120 бар, сопло 0,011-0,013 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%, по инструкции производителя.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,09-0,13 л/м² на слой. Однослойное механизированное нанесение: не менее 0,18 л/м²; максимум определить опытным путём. При распылении расход может увеличиться до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель: мягкая губка или ткань с водой, раствором моющего средства или 3% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. Не оставлять поверхность мокрой. Возможно небольшое изменение блеска; у колерованной краски при механическом воздействии, трении или мытье - изменение оттенка.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промойте водой.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ / I-7

Продукт на сайте →

Интерьер Аква 7

INTÉRIEUR AQUA 7



Антибактериальная. Моющаяся.

Интерьер · Для сухих и влажных помещений

1-й слой	6 часов	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

7

0 — 50 — 100

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс - наиболее стойкий

Расход на 1 слой	8–13 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +8...+30 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Моющаяся водно-дисперсионная краска; образует матовое антибактериальное покрытие, устойчивое к частому мытью и дезинфекции.

Назначение и основания

Для помещений, требующих частого мытья стен и потолков, в том числе в детских дошкольных, учебных и лечебно-профилактических учреждениях. Ванные комнаты (без прямого попадания воды), кухни, пищеблоки, подъезды, лестничные клетки и вестибюли.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ, штукатурка (кроме известковой), шпатлёвка (кроме масляной и её разновидностей).

Состав

Сополимерная акриловая водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция (мрамор), тальк, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Окрашиваемые поверхности грунтуют Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). При контрастном основании и ярких неукрывистых цветах базы С дополнительно наносят Uniprim (G-1), колерованный в близкий оттенок. Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удаляют.

02 Перемешайте и нанесите

Краску тщательно перемешайте. Материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Наносите на чистую сухую подготовленную поверхность: каждый слой от угла до угла стены или на весь потолок без перерывов.
Время высыхания между слоями 6 ч. при +18...+22 °C. При снижении температуры время высыхания увеличивается.
Инструмент сразу после работы промойте водой.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; давление 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; вода - не более 5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 - 180 бар; HEA ProTip - 80 бар. Сопло обоих типов: 0,011-0,013 дюйма.
HVLP: вода – не более 10%. Соблюдайте рекомендации производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

При однослойном механизированном нанесении - не менее 0,16 л/м²; максимальный расход определяют опытным путём. При механизированном нанесении расход может увеличиваться до 20% на каждом слое в зависимости от оборудования.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель: мягкая губка или ткань с водой, водным раствором моющего средства либо 5% раствором Хлорамина Б. Абразивные средства запрещены. Избегайте интенсивного точечного мытья; не оставляйте поверхность мокрой. После уборки возможно небольшое изменение блеска; у колерованной краски, особенно базы С, при трении или мытье возможно визуальное изменение оттенка.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Руаяль Мат

ROYAL MAT



Высокопрочное покрытие.

Интерьер · Алкидная краска

1-й слой	6 ч	2-й слой	Не ранее 1 недели
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ГЛУБОКОМАТОВАЯ

2

0 — 50 — 100

МОКРОЕ ТРЕНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс - наиболее стойкий

Расход на 1 слой	6-9 м²/кг
Условия нанесения	t воздуха +8...+30 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Уайт-спирит
Базы / фасовки	А / 1,4; 3,5; 15 кг.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Легко наносится, не стекает с вертикальных поверхностей; практически без запаха. Гладкое глубокоматовое покрытие с высокой степенью белизны, легко очищается, устойчиво к моющим средствам и 5% раствору Хлорамина Б. Предотвращает проявление пятен от старых протечек.

Назначение и основания

Стены и потолки, в том числе во влажных помещениях, в зданиях всех типов А, Б, В, включая детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения. В ванных комнатах и кухнях – без прямого попадания воды.
Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, кирпич, ГКЛ, ГВЛ, штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки, обои под покраску.

Состав

Алкидные (пентафталевые) смолы, сиккатив, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, деароматизированный уайт-спирит.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Все указанные основания, кроме обоев, грунтовать Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Глянцевые покрытия матировать наждачной бумагой и обеспылить. Новые обои окрашивать не ранее суток после приклеивания.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Чистое сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя. Наносить каждый слой без перерывов от угла до угла на всю окрашиваемую поверхность. Время высыхания между слоями 6 ч при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается. Защитить от прямых солнечных лучей при нанесении и высыхании. Проветривать помещение.
Для распыления – разбавитель уайт-спирит.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 – 180 бар; HEA ProTip - 120 бар; сопло обоих типов 0,013-0,015 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя – разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,11 - 0,18 кг/м² на один слой. При однослойном механизированном нанесении - не менее 0,22 кг/м², максимум определить опытным путём. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 1 недели. Через неделю после нанесения покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, водным раствором моющего средства, водным раствором 5 % Хлорамина Б.

Очистка инструмента

Уайт-спиритом сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009. Транспортирование при температуре -20...+30 °C, хранение - при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Беречь от огня! Хранить герметично, вне доступа детей, вдали от нагревательных приборов, солнца и источников возгорания. Вскрывать неискрящим инструментом; не работать рядом с огнём или раскалёнными предметами. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы, на почву. Остатки и просроченный материал - в специализированный пункт утилизации.

ТУ 2312-002-18303959-2004

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Руаяль Сатин

ROYAL SATIN



Эластичная. Ударопрочная.

Интерьер и фасад · Алкидная краска

1-й слой	24 ч	2-й слой	Не ранее 1 недели
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · ПОЛУМАТОВАЯ

МОКРОЕ ТРЕНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс - наиболее стойкий

Расход на 1 слой	8-13 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+30 °C
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	уайт-спирит
Базы / фасовки	A,C / 0,8; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Легко наносится, не стекает с вертикальных поверхностей, не оставляет следов кисти; практически без запаха. Гладкое полуматовое покрытие с высокой степенью белизны, легко очищается, устойчиво к моющим средствам и 5% раствору Хлорамина Б. Создаёт эластичное и ударопрочное покрытие.

Назначение и основания

Деревянные и металлические поверхности, оконные рамы, двери, перегородки, батареи, обои под покраску в зданиях всех типов А, Б, В, включая детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения. Наружные изделия из дерева и металла: заборы, садовые решётки, гаражные ворота.

Состав

Алкидные (пентафталевые) смолы, сиккатив, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, деароматизированный уайт-спирит.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Железо и сталь - антикоррозионный грунт; оцинковка - специальный грунт. Грунтование - по инструкции производителя. Древесина должна быть прочной, чистой, сухой; биоповреждения удалить. Непрочное старое покрытие удалить, поверхность отшлифовать и обеспылить; неровности зашпатлевать, отшлифовать и обеспылить. Новые обои красить через сутки. На контрастном основании и под яркие неукрывистые цвета базы С нужен дополнительный слой базы А, под базу С - колерованный в близкий оттенок. Прочные немелящие масляные, алкидные, акрилатные и полиакриловые покрытия неярких цветов допускают окраску базой А или укрывистыми цветами С без грунта.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. На чистое сухое подготовленное основание нанести 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением. Каждый слой наносить без перерывов от угла до угла на всю окрашиваемую поверхность. Второй слой – через 24 ч при +18...+22 °C; при снижении Температуры время высыхания увеличивается. При нанесении и высыхании защитить от прямых солнечных лучей. Проветривать помещение.
Для распыления разбавить уайт-спиритом до 5% по объёму.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: Сопло 1,4-2 мм; давление 2-2,5 ат.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,08 - 0,12 л/м² на один слой.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 1 недели. Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, водным раствором моющего средства, водным раствором Хлорамина Б с концентрацией до 5 % через неделю после нанесения.

Очистка инструмента

Уайт-спиритом сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

по ГОСТ 9980.5-2009. Транспортирование при температуре -20...+30 °C, хранение - при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Беречь от огня! Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. Хранить вдали от источников возгорания. Работать вдали от открытого огня. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 2312-002-18303959-2004

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Хоум Апдейт Вуд

HOME UPDATE WOOD



2 в 1: грунт + краска. Моющаяся.

Специализированная · Дерево, ЛДСП, МДФ

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВАЯ

Расход на 1 слой	8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+25 °C; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	А/С 0,8 л.
Срок годности	2 года, закрытая заводская тара

Особенности

Матовая краска устойчива к царапинам и сколам, моющаяся, образует гладкое, прочное, эластичное покрытие.
2 в 1: грунт + краска, не требует грунтования на новых и ранее окрашенных поверхностях.

Назначение и основания

Для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей, включая ЛДСП, МДФ, лакированную древесину.
Может применяться для наружных и внутренних работ.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, наполнители, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

При необходимости очистить основание от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Краску наносят кистью, валиком или краскопультом в два слоя на чистую, сухую, обеспыленную, подготовленную поверхность при температуре воздуха +5...+25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Время высыхания между слоями - 4 ч.
Время высыхания краски - 6 ч.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм.
Безвоздушное: 60-160 бар; сопло 0,013-0,015 дюйма.
HVLP: по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,10 - 0,12 л/м² на один слой. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Готовое покрытие можно протирать мягкой влажной губкой без сильного нажатия не ранее 3 недель после нанесения. Избегайте точечного интенсивного мытья. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-071-52935415-2025

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Хоум Апдейт Металл

HOME UPDATE METAL



3 в 1: грунт + краска + защита от коррозии.

Специализированная · Металлические изделия

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВАЯ

Расход на 1 слой	8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+25 °C; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	А/С 0,7 л.
Срок годности	2 года, закрытая заводская тара

Особенности

Обладает отличными антикоррозионными и адгезионными свойствами, быстро сохнет; образует матовое долговечное суперпрочное покрытие, устойчива к пожелтению при нагревании окрашиваемой поверхности до плюс 130 °C. 2 в 1: грунт + краска, не требует грунтования на новых и ранее окрашенных поверхностях.

Назначение и основания

Для антикоррозионной защиты металлических изделий, гальванизированной или оцинкованной стали, радиаторов отопления, оград, садовой мебели и дверей. Может применяться для наружных и внутренних работ.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, наполнитель, фосфат цинка, добавки, включая антикоррозионные, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины, окалины, загрязнений (минеральных масел, консервационных и графитовых смазок, нагаров, шлифовальных и полировальных паст и т.п.), пыли. Поверхность обезжиривают ацетоном или растворителем 646.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Краску наносят кистью, валиком или краскопультом в два слоя на чистую, сухую, обеспыленную, подготовленную поверхность при температуре воздуха +5...+25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Температура окрашиваемой поверхности не должна превышать плюс 25 °C.
Время высыхания между слоями - 4 ч.
Время высыхания краски - 6 ч.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм.
Безвоздушное: 60-160 бар; сопло 0,013-0,015 дюйма.
HVLP: по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,10 - 0,12 л/м² на один слой. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. готовое покрытие можно протирать мягкой влажной губкой без сильного нажатия не ранее 3 недель после нанесения. Избегайте точечного интенсивного мытья. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-071-52935415-2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →



Хоум Апдейт Пластик

HOME UPDATE PLASTIC

2 в 1: грунт + краска. Эластичная.

Специализированная · Пластик, стекло, керамика

1-й слой	4 ч	2-й слой	Не ранее 3 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+25 °C; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	А/С 0,8 л.
Срок годности	2 года, закрытая заводская тара

Особенности

Прочное и долговечное покрытие устойчивое к воздействию влаги и ультрафиолета. Эластичное покрытие выдерживает перепады влажности и температуры внутри и снаружи помещения. Краска легко наносится, образуя ровную поверхность.
2 в 1: грунт + краска, не требует грунтования на новых и ранее окрашенных материалах

Назначение и основания

Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей из ПВХ, ПУ, ППУ, дюрополимера, стекла, стеклопластика, керамики. Оконные рамы, откосы, подоконники, элементы декора и т.п.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, наполнители, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

При необходимости основание очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Краску наносят кистью, валиком или краскопультом в два слоя на чистую, сухую, обеспыленную, подготовленную поверхность при температуре воздуха +5...+25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Время высыхания между слоями - 4 ч.
Время высыхания краски - 6 ч.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм.
Безвоздушное: 60-160 бар; сопло 0,013-0,015 дюйма.
HVLP: по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,10 - 0,12 л/м² на один слой. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. готовое покрытие можно протирать мягкой влажной губкой без сильного нажатия не ранее 3 недель после нанесения. Избегайте точечного интенсивного мытья. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °С.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-071-52935415-2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Муралит

MURALITH



Паропроницаемая. Всесезонная.

Фасад · Долговечность более 15 лет

1-й слой	12 ч	2-й слой	Не ранее 2 недель
Кисть / валик / краскопульт	Между слоями	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВАЯ

Расход на 1 слой	7-10 м²/л
Нанесение	До -20 °С; сухое непромороженное основание
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Vincent W-1; t выше 0 °С Vincent W-2; t ниже 0 °С
Базы / фасовки	A,C / 0,8; 2,25; 9 л.
Срок годности	5 лет, закрытая заводская тара

Особенности

Атмосферостойкая, с хорошей укрывистостью и адгезией, в том числе к щелочным основаниям. Микропористая плёнка паропроницаема и водонепроницаема. Наносится до -20 °С на сухие непромороженные поверхности.
Быстрое высыхание (устойчивость к осадкам через 2 ч).
Долговечность покрытия не менее 15 лет.

Назначение и основания

Для защитной и декоративной окраски бетонных (в т. ч. неотделанных), асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных, ранее окрашенных (в том числе деревянных) поверхностей фасадов зданий.

Состав

Акриловые сополимеры, диоксид титана, карбонат кальция (мрамор), тальк, деароматизированный уайт-спирит.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

Безопасность и утилизация

Беречь от огня! Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. Хранить вдали от источников возгорания, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Работать вдали от открытого огня и раскалённых предметов. Вскрывать тару неискрящим инструментом. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

01 Подготовьте основание

Окрашиваемые поверхности за исключением деревянных, предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5). Поверхности, окрашенные акриловыми, силоксановыми/силиконовыми, перхлорвиниловыми и кремнийорганическими красками неярких цветов с прочно держащимся немелящимся красочным слоем, допускается окрашивать без предварительного грунтования. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми, меловыми, алкидными и масляными красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Краску наносят валиком, кистью в два слоя, краскопультом - в один-два слоя. Нанесение кистью или валиком: краску разбавляют растворителем Vincent W-1 при температуре нанесения выше 0 °С до 5 % (по объёму) для первого слоя, второй слой наносить без разбавления; растворителем Vincent W-2 -до 5 % (по объёму) для нанесения при температуре -10...0 °С и до 10 % (по объёму) для нанесения при температуре -20...-10 °С. Нанесение второго слоя - через 12 ч. Через 2 часа после нанесения образуемое покрытие устойчиво к атмосферным осадкам (дождю, снегу).

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 – 220 бар; HEA ProTip - 160 бар; сопло обоих типов 0,015-0,017 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по рекомендациям производителя оборудования.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,10 - 0,15 л/м² на один слой. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 2 недель. Очистка водой под давлением с обработкой биоцидным раствором через две недели после нанесения.

Очистка инструмента

Уайт-спиритом сразу после окончания работы.

Транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре -20...+30 °С.
Не менее 5 циклов замораживания-оттаивания по ГОСТ Р 52020-2003.

ТУ 2313-001-18303959-2004

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Фасад Акрилик

FAÇADE ACRYLIQUE



Атмосферостойкая. Паропроницаемая.

Фасад и интерьер · Срок службы более 10 лет

1-й слой	6 ч	2-й слой	Не ранее 2 недель
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВАЯ

Расход на 1 слой	7-10 м²/л
Фасад	t воздуха +5...+30 °C; относительная влажность не более 80%
Интерьер	t воздуха +8...+30 °C; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,25; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Тиксотропная, высокоукрывистая. Образует матовое паропроницаемое покрытие с адгезией к щелочным основаниям, атмосферо- и светостойкое, устойчивое к обычным моющим средствам.
Долговечность покрытия не менее 10 лет.

Назначение и основания

Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также стен и потолков помещений, в том числе с повышенной влажностью воздуха. Наносят на минеральные основания (бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, кладку из керамического кирпича), ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и /или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция (мрамор), тальк, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование: Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Прочные немелящие акриловые, силоксановые, силиконовые и поливинилацетатные покрытия неярких цветов допускают окраску без грунта.
Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия необходимо удалить.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. На чистое сухое подготовленное основание: кисть/валик - 2 слоя; распыление - 1-2 слоя.Каждый слой наносить без перерывов от угла до угла.
Время высыхания между слоями 6 ч при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается. Сухая на ощупь через 30 мин.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 - 200 бар; HEA ProTip - 80 бар; сопло обоих типов 0,011-0,013 дюйма. Один слой - без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по рекомендациям производителя оборудования.
При внутренних работах в общественных зданиях яркие насыщенные цвета базы С требуют защиты лаком.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

0,10 - 0,15 л/м² на один слой. При однослойном механизированном нанесении - не менее 0,20 л/м², максимум определить опытным путём. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 2 недель. готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, водным раствором моющего средства, водным раствором Хлорамина Б через две недели после нанесения.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.
Не менее 5 циклов замораживания-оттаивания по ГОСТ Р 52020-2003.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Силоприм Полифлюид

SILOPRIM POLYFLUIDE



Защищает от воды. Сохраняет внешний вид.

Фасад и цоколь · Гидрофобизатор (натуральный и искусственный камень)

Подготовка	Нанесение	До насыщения	≈1 ч
Сухое чистое основание	Толстая широкая кисть / щётка	Мокрым по мокрому	Устойчивость к дождю

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	5-13 м²/л; зависит от впитывания
Воздух	t воздуха 0…+30 °С; относительная влажность не более 80%
Основание	Непромороженное; допускается до -5 °С
Влажность нового бетона	Не более 8% по массе.
Инструмент	Кисть/Щётка
Разбавитель	Не разбавлять
Фасовки	1; 5 л.
Срок годности	2 года, закрытая заводская тара

Особенности

Готовый высокоэффективный силан-силоксановый гидрофобизирующий состав. Придает обработанной поверхности гидрофобность (несмачиваемость водой), поверхность остается сухой и снижается риск проникновения воды в микротрещины. Не влияет на паропроницаемость. Предотвращает появление высолов и образование грибков, мха и плесени. Обладает высокой стойкостью к действию щелочей. Не изменяет внешнего вида материала, сохраняет его фактуру, цвет и блеск. Снижает склонность к загрязнению. Увеличивает срок службы обработанных поверхностей. Может являться самостоятельным защитным покрытием для минеральных оснований от красок («граффити»), не содержащих ароматических растворителей, жиров и масел.

Назначение и основания

Для обработки фасадов зданий и цоколя по бетонным, оштукатуренным (включая известковые штукатурки), облицованным песчаником, мрамором и гранитом поверхностям, лицевой поверхности кладки из глиняного и силикатного кирпича, стеновых панелей из песчаника, а также для последующей гидрофобизации поверхностей, окрашенных известковыми, известково-цементными, цементными красками или отделанными декоративными штукатурками (на основе цемента и/или извести). Рекомендуется для восстановления гидрофобности ранее нанесенных силоксановых красок и штукатурок; также применяется для гидрофобизации кирпичных, бетонных заборов и фундаментов.

Состав

Силан, силоксан, уайт-спирит.

01 Подготовьте основание

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.

02 Перемешайте и нанесите

Гидрофобизирующий состав наносят толстой широкой кистью или щеткой "мокрым по мокрому" до полного насыщения поверхности (прекращения впитывания) при температуре 0…+30 °С С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Допускается нанесение на непромороженные основания с температурой до -5 °С. Не наносить в дождливую погоду, а также на перегретые (выше +30 °С) основания; влажность новых бетонных оснований не должна превышать 8% по массе. Готовое покрытие устойчиво к дождю примерно через 1 ч после нанесения (зависит от температуры и материала).

Особенности расхода

0,08 - 0,2 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания расход может увеличиться на 30 - 40 %).

Очистка инструмента

Уайт-спиритом сразу после окончания работы..

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009. Транспортирование при температуре -10…+30 °С, хранение - при температуре +5…+30 °С

Безопасность и утилизация

Беречь от огня! Хранить герметично, вне доступа детей, вдали от нагревательных приборов, солнца и источников возгорания. Вскрывать неискрящим инструментом; не работать рядом с огнём или раскалёнными предметами. Резиновые перчатки. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 2229-004-18303959-2012

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Матьер Крепи

MATIÈRE CRÉPI / S-1



Фактура «шуба». Зерно 0,5-1 мм.

Фасад и интерьер · Структурное покрытие

Structura Fix	6 ч	1 слой	2-3 недели
Грунт в тон покрытия	Высыхание грунта	Нанести и сформировать фактуру	Набор технических свойств

Свойства покрытия

Расход на 1 слой	0,56-0,91 м²/кг
Зерно	0,5-1 мм
Интерьер	t воздуха от +8 °С; относительная влажность не более 70%
Фасад	t воздуха от +5 °С; относительная влажность не более 80%; t основания ≤+25 °С
Инструмент	Валик/Краскопульт/Кельма
Разбавитель	Вода
Фасовки	15 кг.
Срок годности	2,5 года, закрытая заводская тара

Особенности

Позволяет получать глубокоматовое атмосферостойкое покрытие с фактурой типа «шуба», скрывает мелкие трещины и небольшие дефекты основания.

Назначение и основания

Для защитной и декоративной отделки фасадов зданий, а также стен и потолков внутри помещений общественных, жилых зданий и сооружений.
Наносят на минеральные основания (бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, кладку из керамического кирпича), ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и /или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности.

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, молотый доломит, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor, Decocolor II
Восприятие цвета зависит от освещения и размера поверхности.
На восприятие также влияют фактура и декоративный эффект.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование: Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить.

02 Перемешайте и нанесите

Нанести Structura Fix (G-2), колерованную в тон покрытия. Через 6 ч, после высыхания грунта, перемешать материал; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Наносить и формировать рельеф без перерывов от угла до угла стены. На чистоесухое подготовленное основание нанести 1 слой кельмой или краскопультом; затем обработать структурным валиком с поролоновой шубкой. Кельмой работать участками ≤1 м²; толщина слоя ≤3 мм. Распыление: сопло 4-6 мм, давление 1-4 ат, разбавление до 3% по объёму.

Ограничения и набор свойств

Не наносить материал на поверхность при сильном ветре, вероятности дождя или заморозков, на сырые, промороженные или нагретые выше +25 °С основания.

Снаружи не наносить при температуре ниже +5 °С и влажности воздуха выше 80%; внутри – при температуре ниже +8 °С и влажности воздуха выше 70%.
Не применяется для цоколя.
Полное соответствие техническим характеристикам достигается через 2-3 недели.

Особенности расхода

1,1 - 1,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения.

03 Уход за покрытием

Влажная уборка.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5…+30 °С.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Матьер Грезе

MATIÈRE GRESE / S-2



Фактура «короед». Зерно 2 мм.

Фасад и интерьер · Структурное покрытие

Structura Fix	6 ч	1 слой	2-3 недели
Грунт в тон покрытия	Высыхание грунта	Нанести и сформировать фактуру	Набор технических свойств

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	0,36-0,40 м²/кг
Зерно	2 мм
Интерьер	t воздуха от +8 °С; относительная влажность не более 70%
Фасад	t воздуха от +5 °С; относительная влажность не более 80%; t основания ≤+25 °С
Инструмент	Шпатель/Кельма
Фасовки	15 кг.
Гарантийное хранение	2,5 года, закрытая заводская тара

Особенности

Структурное покрытие, образующее фактурную поверхность типа «короед»; характеризуется высокой прочностью, атмосферостойкостью, долговечностью (более 10 лет); скрывает мелкие трещины, водонепроницаемо для стекающей воды; дает возможность получать разнообразные фактуры в зависимости от способа нанесения; экологически безопасно, можно использовать для интерьерных работ.

Назначение и основания

Для защитной и декоративной отделки фасадов зданий и стен помещений общественных, жилых зданий и сооружений по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, а также по бетонным плитам и керамическому кирпичу.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция (кальциты), доломит молотый, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II
Восприятие цвета зависит от освещения и размера поверхности. На восприятие также влияют фактура и декоративный эффект.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование: Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить.

02 Перемешайте и нанесите

Нанести Structura Fix (G-2), колерованную в тон покрытия. Через 6 ч, после высыхания грунта, перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Наносить и формировать рельеф без Перерывов от угла до угла. Кельмой нанести 1 слой по размеру крупнейших гранул, излишки убрать той же кельмой. Пластмассовым шпателем без сильного нажима, плашмя, формировать рельеф вертикальными или круговыми движениями, перемещая крупные гранулы.

Ограничения и набор свойств

Не наносить материал на поверхность при сильном ветре, вероятности дождя или заморозков, на сырые, промороженные или нагретые выше +25 °С основания.

Снаружи не наносить при температуре ниже +5 °С и влажности воздуха выше 80%; внутри – при температуре ниже +8 °С и влажности воздуха выше 70%.
Не применяется для цоколя.
Полное соответствие техническим характеристикам достигается через 2-3 недели.

Особенности расхода

2,5 - 2,8 кг/м².

03 Уход за покрытием

Влажная уборка.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5…+30 °С.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Матьер Талоше

MATIÈRE TALOCHE / S-3



Камешковая фактура. Зерно 1 мм.

Фасад и интерьер · Структурное покрытие

Structura Fix	6 ч	1 слой	2-3 недели
Грунт в тон покрытия	Высыхание грунта	Нанести и сформировать фактуру	Набор технических свойств

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	Кельма: 0,50-0,56 м²/кг; распыление: 0,63-0,83 м²/кг
Зерно	1 мм
Интерьер	t воздуха от +8 °С; относительная влажность не более 70%
Фасад	t воздуха от +5 °С; относительная влажность не более 80%; t основания ≤+25 °С
Инструмент	Краскопульт/Шпатель/ Кельма
Фасовки	15 кг.
Гарантийное хранение	2,5 года, закрытая заводская тара

Особенности

Водно-дисперсионный полимерный состав, образующий водостойкое, паропроницаемое долговечное (более 10 лет) декоративное покрытие; скрывает мелкие трещины и небольшие дефекты основания.

Назначение и основания

Для защитной и декоративной отделки фасадов зданий и стен помещений общественных, жилых зданий и сооружений по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, а также по бетонным плитам и керамическому кирпичу.

Состав

Сополимерные акрилатные водные дисперсии, диоксид титана, карбонат кальция (кальциты), добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor, Decocolor II
Восприятие цвета зависит от освещения и размера поверхности.
На восприятие также влияют фактура и декоративный эффект.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Грунтование: Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Силикатные, известковые, клеевые и меловые покрытия удалить.

02 Перемешайте и нанесите

Нанести Structura Fix (G-2), колерованную в тон покрытия. Через 6 ч, после высыхания грунта, перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Наносить и формировать рельеф без перерывов от угла до угла стены. Кельмой нанести 1 слой по размеру крупнейших гранул, излишки убрать той же кельмой. Пластмассовым шпателем без сильного нажима, плашмя, круговыми движениями плотно «сжать» гранулы. Возможно распыление: форсунка 6 мм, давление воздуха 2,2-2,4 атм.

Ограничения и набор свойств

Не наносить материал на поверхность при сильном ветре, вероятности дождя или заморозков, на сырые, промороженные или нагретые выше +25 °С основания.

Снаружи не наносить при температуре ниже +5 °С и влажности воздуха выше 80%; внутри – при температуре ниже +8 °С и влажности воздуха выше 70%.
Не применяется для цоколя.
Полное соответствие техническим характеристикам достигается через 2-3 недели.

Особенности расхода

При нанесении кельмой 1,8 - 2,0 кг/м², при нанесении краскопультом - 1,2 - 1,6 кг/м²,

03 Уход за покрытием

Влажная уборка.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °С.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Декорум Мультиэффект

DECORUM MULTIEFFET



Разнообразие фактур. Для сухих помещений.

Интерьер · Декоративное покрытие

Подложка	6 ч	1 слой	Не ранее 2 недель
Structura Fix / Brillance Blanc	Высыхание подложки	Формирование фактуры	Первое мытьё после нанесения

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВОЕ

Расход на 1 слой	0,83-2 м²/кг
Условия нанесения	t воздуха +8…+25 °С; относительная влажность не более 70%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт/Кельма
Разбавитель	Не требуется
Фасовки	8; 18 кг.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Образует матовое покрытие. Позволяет получать разнообразные декоративные эффекты в зависимости от используемых инструментов.

Назначение и основания

Для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений по новым или ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, цементно-стружечным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям, а также по бетонным плитам.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, карбонат кальция кристаллический, диоксид титана, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
На восприятие также влияют фактура и декоративный эффект.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

01 Подготовьте основание

Окрашиваемые поверхности, предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5).
Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

02 Перемешайте и нанесите

На подготовленное основание нанести Structura Fix (G-2) или Brillance Blanc (I-2) валиком, в труднодоступных местах кистью: 1 слой, по контрастному основанию - 2 слоя. Перед распылением покрытия колеровать подложку в цвет Decorum Multieffet или сочетаемый цвет. Через 6 ч перемешать краску, материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Наносить 1 слойбез перерывов от угла до угла; рельеф формировать сразу. Инструменты: структурный валик, кельма, кисть, краскопульт. Структурным валиком двигаться в одном направлении. Кельмой работать участками до 1 м² с неровными краями; приглаживать волнообразными разнонаправленными движениями. Последние 10-15 см участка оставить без фактуры. Следующий участок наносить до подсыхания предыдущего, слегка перекрывая края; формирование фактуры начинать с этой зоны.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; краскопульт для структурных покрытий, форсунка 4-6 мм.
Безвоздушное: 200-220 бар; сопло 0,027-0,031 дюйма; дополнительная специальная структурная насадка с соплом 4-6 мм и компрессор от 300 л/мин, 2-4 бар.
Во избежание серьёзных травм оборудование высокого давления применять строго по инструкции производителя.

Особенности расхода

0,5 - 1,2 кг/м² в зависимости от способа нанесения. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 2 недель. допускается лёгкая влажная уборка от пыли не ранее, чем через две недели после нанесения.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5…+30 °С.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Мэзон Буа

MAISON BOIS



Модифицирована воском. Биозащита.

Дерево · Кроющая водно-дисперсионная краска

1-й слой	6 ч	2-й слой	24 ч
Кисть / валик / краскопульт	При +18…+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Полное высыхание

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВАЯ

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс · ГОСТ 32300-2013

Расход на 1 слой	Пиленая: 4-6 м²/л; строганая: 8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5…+30 °C
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,7; 9 л.
Срок годности	3 года, закрытая заводская тара

Особенности

Защищает от плесени, синевы, гниения, грибков и насекомых-вредителей. Атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие защищает от мороза и солнечных лучей.
Содержит воск.
Долговечность не менее 15 лет.

Назначение и основания

Для наружных и внутренних работ; для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий пиленых, строганных и бревенчатых поверхностей, а также пропитанной под давлением древесины (фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).

Состав

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, фунгицид, альгицид, инсектицид, воск, УФ-фильтр, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Основание должно быть чистое, сухое, загрунтованное Су-Куш Буа (Sous-couche Bois). Внутри грунт необязателен. Смолу, выгоревший, посеревший или высветленный слой удалить шлифованием до здоровой древесины. Так же необходима шлифовка , если после монтажа прошло более 2 недель. Для контрастного основания и ярких неукрывистых цветов базы С нужен дополнительный слой Мэзон Буа базы А, колерованный в близкий оттенок.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь.
Кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя.
При +18…+22 °C и относительной влажности воздуха 60-70% время высыхания между слоями 6 ч, полное высыхание 24 ч.
При снижении температуры время высыхания увеличивается.
Цвет зависит от древесины, обработки и числа слоёв.
Рекомендуется пробная окраска.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: 100-140 бар; сопло 0,011-0,013 дюйма. Один слой – без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по инструкции оборудования. При интенсивном солнечном воздействии рекомендуется 3 слоя.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

Пиленая древесина - от 0,165 до 0,25 л/м² на один слой, строганая древесина - от 0,1 до 0,125 л/м² на один слой.
При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка или ткань с водой, раствором моющего средства или 3% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой. Возможно небольшое изменение блеска. При трении и мытье колерованного покрытия (особенно базы С) возможно изменение оттенка и внешнего вида.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5…+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Мэзон Буа

MAISON BOIS



Модифицирована воском. Биозащита.

Дерево · Лессирующая водно-дисперсионная лазурь

1-й слой	6 ч	2-й слой	24 ч
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Полное высыхание

Свойства покрытия

БЛЕСК · МАТОВАЯ

МОКРОЕ ТРЕНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс · ГОСТ 32300-2013

Расход на 1 слой	Пиленая: 4-6 м²/л; строганая: 8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+30 °C
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	0,9; 2,7; 9 л.
Срок годности	3 года, закрытая заводская тара

Особенности

Защищает от плесени, синевы, гниения, грибков и насекомых-вредителей. Атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие защищает от мороза и солнечных лучей. Содержит воск. Лессирует, подчёркивая текстуру древесины.
Долговечность не менее 15 лет.

Назначение и основания

Для наружных и внутренних работ; для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий пиленых, строганных и бревенчатых поверхностей, а также пропитанной под давлением древесины (фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).

Состав

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, фунгицид, альгицид, инсектицид, воск, УФ-фильтр, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Мэзон Буа (Maison Bois)
Колеруется в лессирующие оттенки.
Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Основание должно быть чистое, сухое, обеспыленное, Загрунтованное Су-Куш Буа (Sous-couche Bois). Внутри грунт необязателен. Смолу, выгоревший, посеревший или высветленный слой удалить шлифованием до здоровой древесины. Так же необходима шлифовка, если после монтажа прошло более 2 недель.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь.
Кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя.
При +18...+22 °C и относительной влажности 60-70% время высыхания между слоями 6 ч., полное высыхание 24 ч. При снижении температуры время высыхания увеличивается.
Цвет зависит от древесины, обработки и числа слоёв.
Рекомендуется пробная окраска. Для снижения интенсивности цвета смешать цветной и бесцветный материал.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: 100-140 бар; сопло 0,011-0,013 дюйма. Один слой – без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по инструкции оборудования.
При интенсивном солнечном воздействии рекомендуется 3 слоя.

Особенности расхода

пиленая древесина - от 0,165 до 0,25 л/м² на один слой, строганая древесина - от 0,1 до 0,125 л/м² на один слой. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка или ткань с водой, раствором моющего средства или 3% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой. Возможно небольшое изменение блеска. При трении и мытье колерованного покрытия возможно изменение оттенка и внешнего вида.

Очистка инструмента

водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Буа Натюр

BOIS NATURE



Защита от биоповреждений и УФ.

Дерево · Кроющая краска

1-й слой	6 ч	2-й слой	24 ч
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Полное высыхание

Свойства покрытия

БЛЕСК · САТИНОВАЯ

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс · ГОСТ 32300-2013

Расход на 1 слой	Пиленая: 4-6 м²/л; строганая: 8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+30 °C
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Базы / фасовки	A,C / 0,9; 2,7; 9 л.
Срок годности	3 года, закрытая заводская тара

Особенности

Защищает от плесени, синевы, гниения, грибков и насекомых-вредителей. Атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие защищает от мороза и солнечных лучей.
Долговечность в умеренном климате не менее 10 лет.

Назначение и основания

Для наружных и внутренних работ; для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий (дощатых деревянных фасадов, фасадов из клееного бруса, внутренних стен домов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).

Состав

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, фунгицид, альгицид, инсектицид, светостабилизатор, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
База А — белая, колеруется в светлые и средней интенсивности цвета
База С — колеруется в насыщенные оттенки.
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Основание должно быть чистое, сухое, загрунтованное Су-Куш Буа (Sous-couche Bois). Внутри грунт необязателен.
Смолу, выгоревший, посеревший или высветленный слой Удалить шлифованием до здоровой древесины.
Так же необходима шлифовка, если после монтажа прошло более 2 недель.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь.
Кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя.
При +18...+22 °C и относительной влажности воздуха 60-70%: время высыхания между слоями 6 ч,
полное высыхание 24 ч. При снижении температуры время увеличивается. Цвет зависит от древесины, обработки и числа слоёв.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: 100-140 бар; сопло 0,011-0,013 дюйма. Один слой – без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по инструкции оборудования. При интенсивном солнечном воздействии рекомендуется 3 слоя.
Перед распылением состав рекомендуется профильтровать подходящим фильтром либо ситом.

Особенности расхода

Пиленая древесина - от 0,165 до 0,25 л/м² на один слой, строганая древесина - от 0,1 до 0,125 л/м² на один слой.
При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка или ткань с водой, раствором моющего средства или 3% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой. Возможно небольшое изменение блеска.

Очистка инструмента

водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

VINCENT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Лазурь Натюр

LASURE NATURE



Подчёркивает текстуру дерева.

Дерево · Лессирующая лазурь

1-й слой	6 ч	2-й слой	24 ч
Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	Кисть / валик / краскопульт	Полное высыхание

Свойства покрытия

БЛЕСК · САТИНОВАЯ

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ · DIN EN 13300

1	2	3	4	5

1 класс · ГОСТ 32300-2013

Расход на 1 слой	Пиленая: 4-6 м²/л; строганая: 8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+30 °C
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	0,9; 2,7; 9 л.
Срок годности	3 года, закрытая заводская тара

Особенности

Защищает от плесени, синевы, гниения, грибков и насекомых-вредителей. Атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие защищает от мороза и солнечных лучей. Долговечность в умеренном климате не менее 10 лет. Лессирует, подчёркивая текстуру древесины.

Назначение и основания

Для внутренних и наружных работ; для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий (дощатых деревянных фасадов, фасадов из клееного бруса, внутренних стен домов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).

Состав

Водная акриловая дисперсия, фунгицид, альгицид, инсектицид, УФ-фильтр, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Мэзон Буа (Maison Bois)
Восприятие цвета зависит от блеска материала, освещения и размера поверхности.
Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.
Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Основание чистое, сухое, загрунтованное Су-Куш Буа (Sous-couche Bois). Внутри грунт необязателен. Смолу, выгоревший, посеревший или высветленный слой удалить шлифованием до здоровой древесины. Такая же шлифовка нужна, если после монтажа прошло более 2 недель.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь.
Кисть/валик - 2 слоя, распыление - 1-2 слоя.
При +18...+22 °C и относительной влажности 60-70%: время высыхания между слоями 6 ч, полное высыхание 24 ч.
При снижении температуры время увеличивается.
Цвет зависит от древесины, обработки и числа слоёв.
Для снижения интенсивности цвета смешать цветной и бесцветный материал. Кисть/валик: не разбавлять.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: 100-140 бар; сопло 0,011-0,013 дюйма. Один слой – без разбавления; два слоя - разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%; по инструкции оборудования.
При интенсивном солнечном воздействии рекомендуется 3 слоя.

Особенности расхода

пиленая древесина - от 0,165 до 0,25 л/м² на один слой, строганая древесина - от 0,1 до 0,125 л/м² на один слой. При распылении расход может вырасти до 20% на каждом слое.

03 Уход за покрытием

Первое мытьё после нанесения — не ранее 3 недель. Мягкая губка или ткань с водой, раствором моющего средства или 3% раствором Хлорамина Б. Без абразивов и интенсивного точечного мытья. После уборки поверхность не должна оставаться мокрой. Возможно небольшое изменение блеска. При трении и мытье колерованного покрытия возможно изменение оттенка и внешнего вида.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Протексьон Террас

PROTECTION TERRASSE



Водоотталкивающее. Антибактериальное.

Дерево · Масло для полов, террас и термодерева

Нанесение	≈15 мин	15-30 мин	7 суток
Кисть / краскопульт	Убрать излишки тряпкой	До следующего слоя	Окончательная износостойкость

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	8-13 м²/л
Воздух и основание	+5…+30 °С при нанесении и высыхании
Влажность воздуха	Менее 80%
Влажность древесины	Менее 20% по массе
Инструмент	Кисть/Краскопульт
Разбавитель	Уайт-спирит
Фасовки	0,9; 2,7; 9 л.
Срок годности	3 года, закрытая заводская тара

Особенности

Образует прозрачную пленку, сохраняющую текстуру древесины, улучшает износостойкость горизонтальных поверхностей, защищает от воздействия УФ-лучей, препятствует проникновению влаги внутрь. Масло обеспечивает профилактическую защиту от биоповреждений (плесени, синевы, гнили) и насекомых, колеруется.

Назначение и основания

Для защиты и декоративной отделки горизонтальных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе (террас, мостков, ступеней лестниц и т.п.), а также полов внутри помещений. Применяется на рифлёных, рельефных и гладких поверхностях любых пород древесины, в том числе термообработанной (термодревесины).
Для продления срока службы покрытия рекомендуется его обновление каждые один-два года.

Состав

Модифицированное льняное масло, алкидная (пентафталевая) смола, сиккатив, альгифунгицид, добавки, уайт-спирит.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Мэзон Буа (Maison Bois)

Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины.

Для выбора цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

01 Подготовьте основание

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.

02 Перемешайте и нанесите

Наносить несколько слоёв кистью или краскопультом вдоль текстуры древесины. Перемешивать и в ходе работы.
Через ≈15 мин. удалить излишки тряпкой. Число слоёв зависит от впитывания и желаемого результата; следующий слой – через 15-30 мин.
Не рекомендуется работать при сильном ветре и прямом солнце. Внутри обеспечить хорошее проветривание. Полное высыхание и окончательная износостойкость - 7 суток.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 – 60 бар; HEA ProTip - 20 бар; сопло обоих типов 0,011-0,013 дюйма.
HVLP: разбавление ≤5%, по инструкции производителя.

Разбавление

Уайт-спиритом при механизированном нанесении, при нанесении кистью - не разбавлять.

Особенности расхода

0,08 - 0,12 л/м² на один слой в зависимости от впитывающей способности древесины. При механизированном нанесении расход может увеличиться на 30 - 40 %.

03 Уход за покрытием

Через двое суток после нанесения поверхность можно очищать мягкой щеткой или влажной губкой; загрязненную поверхность можно мыть с применением моющего средства не ранее, чем через месяц.

Очистка инструмента

Уайт-спиритом сразу после окончания работы.

Транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре -5…+30 °С.

Хранение

3 года со дня изготовления в закрытой заводской таре при температуре плюс (5 - 30) °С.

Безопасность и утилизация

Беречь от огня! Хранить герметично, вне доступа детей, вдали от нагревательных приборов, солнца и источников возгорания. Вскрывать неискрящим инструментом; не работать рядом с огнём или раскалёнными предметами. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не оставлять в помещении тряпки и ветошь, пропитанные маслом. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 2318-005-18303959-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Су-Куш Буа

SOUS-COUCHE BOIS



Биозащита. Уменьшает выход танинов.

Дерево · Защитная грунтовка

Подготовка	1 слой	6 ч	Окрашивание
Чистое сухое основание	Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	После высыхания грунта

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	Пиленая: 4-6 м²/л; строганая: 8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+30 °C
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	0,9; 2,5; 9 л.
Срок годности	3 года, закрытая заводская тара

Особенности

Высокоэффективная грунтовка на основе акриловой водной дисперсии; образует покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей, уменьшает выход танинов; уменьшает расход краски (лазури) и увеличивает срок службы покрытия.

Назначение и основания

Для подготовки поверхности под окрашивание красками Мэзон Буа (Maison Bois), Буа Натюр (Bois Nature), лазурями Мэзон Буа (Maison Bois), Лазурь Натюр (Lasure Nature) деревянных конструкций и изделий (фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).

Состав

Акриловая водная дисперсия, альгифунгицид, добавки, вода.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

01 Подготовьте основание

При наличии биологических повреждений (грибков, гнили, плесени и т.п.), а также смоляных и таниновых пятен их необходимо удалить. Потемневшую от времени древесину следует обработать отбеливающим составом. Посеревшие поверхности древесины отшлифовать до здоровой древесины. Поверхность деревянных изделий и конструкций должна быть прочной, чистой и сухой. Влажность древесины должна составлять менее 20 %. Ранее окрашенные и лакированные поверхности следует очистить от лакокрасочных покрытий до чистой древесины.
Не наносить на поверхность, ранее обработанную олифой!
При нанесении на поверхности внутри помещения грунтовку необходимо разбавить на 30% водой.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскопультом в один слой при температуре воздуха +5...+30 °C. Во время нанесения и высыхания грунтовки необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. При отделке фасадов домов запрещается наносить грунтовку при сильном ветре, возможности дождя и заморозков, на влажные или разогретые выше плюс 30 °C поверхности. Время высыхания при температуре +18....+22 °C и относительной влажности воздуха 60 - 70 % - 6 ч, при более низкой температуре время высыхания грунтовки увеличивается.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм.
Безвоздушное: 60-100 бар; сопло 0,011-0,013 дюйма.
HVLP: по инструкции оборудования.
Для равномерного насыщения ещё влажный материал дополнительно раскатать валиком (back rolling).

Особенности расхода

Пиленая древесина - от 0,165 до 0,25 л/м²,
Строганая древесина - от 0,10 до 0,125 л/м².
При распылении расход может вырасти до 20%.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Униприм

UNIPRIM / G-1



Выравнивает тон. Повышает адгезию.

Грунтовка · Пигментированная акрилатная

Подготовка	1 слой	6 ч	Отделка
Чистое сухое основание	Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	После высыхания грунта

Свойства покрытия

Расход на 1 слой	7-13 м²/л
Интерьер	t воздуха +8...+25 °C; относительная влажность не более 70%
Фасад	t воздуха +5...+25 °C; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	2,5; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Пигментированная грунтовка для наружных и внутренних работ. Образует непрозрачное матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие, облегчает нанесение красок, снижает их расход, способствует достижению равномерного цвета финишного окрасочного слоя, а также повышает его адгезию к основанию.

Назначение и основания

Стены и потолки зданий всех типов А, Б, В, включая дошкольные, образовательные и медицинские организации; фасады. Перед окраской и декоративной отделкой водно-дисперсионными материалами.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция (мрамор), тальк, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS

01 Подготовьте основание

Предварительно загрунтовать все указанные основания Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Поверхность должна быть чистой и сухой.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Нанести 1 слой кистью, валиком или краскопультом. Во время нанесения и высыхания защитить от прямого солнца. На Фасаде запрещены работы при сильном ветре, вероятности дождя и заморозков, по влажным, промороженным или нагретым выше +30 °C основаниям. Высыхание 6 ч при +18...+22 °C; при снижении температуры время увеличивается.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: Trade Tip 3 - 200 бар, сопло 0,011-0,013 дюйма; HEAProTip - 160 бар, сопло 0,015-0,017 дюйма; разбавление ≤5%.
HVLP: разбавление ≤10%, по инструкции оборудования.
Во избежание серьёзных травм оборудование высокого давления применять строго по инструкции производителя.

Особенности расхода

0,08 - 0,14 л/м² на один слой в зависимости от поверхности. При распылении расход может увеличиться до 20% на каждом слое.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Структура Фикс

STRUCTURA FIX / G-2



Шероховатая. Колеруемая. Паропроницаемая.

Грунтовка · Адгезионная для структурных покрытий

Подготовка	1 слой	6 ч	Отделка
Чистое сухое основание	Кисть / валик	При +18...+22 °С	После высыхания грунта

Свойства покрытия

Расход на 1 слой	Невпитывающее: 6-7 м²/кг; впитывающее: 5-6 м²/кг
Интерьер	t воздуха +8...+25 °С; относительная влажность не более 70%
Фасад	t воздуха +5...+25 °С; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик
Разбавитель	Вода
Фасовки	4; 16 кг.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Пигментированная грунтовка для наружных и внутренних работ. Образует непрозрачное глубокоматовое паропроницаемое покрытие с шероховатой поверхностью, облегчающей нанесение структурных покрытий, снижает расход структурного покрытия и обеспечивает равномерность цвета получаемого покрытия.

Назначение и основания

Стены и потолки зданий всех типов А, Б, В; фасады. Перед отделкой водно-дисперсионными структурными покрытиями.
Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS

01 Подготовьте основание

Предварительно загрунтовать все указанные основания Imprimfix (G-3) или Protec Prim Universelle (G-5). Поверхность должна быть чистой и сухой.

02 Перемешайте и нанесите

Предварительно колеровать Structura Fix в цвет, близкий к структурному покрытию. Перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Нанести 1 слой валиком или кистью.
Структурное покрытие наносить через 6 ч при +18...+22 °С; при снижении температуры время высыхания увеличивается. На фасаде запрещены работы при сильном ветре, вероятности дождя и заморозков, по влажным, промороженным или нагретым выше +25 °С основаниям. Для сильно впитывающего основания допустима вода до 3% по объёму.

Особенности расхода

По ранее окрашенной или не впитывающей поверхности - 0,15-0,18 кг/м², по зашпатлёванной или впитывающей поверхности - 0,18-0,22 кг/м² на один слой.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °С.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Импримфикс

IMPRIMFIX / G-3



Укрепляет основание. Связывает пыль.

Грунтовка · Глубокого проникновения

Подготовка	1 слой	2-5 ч	Отделка
Чистое сухое основание	Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	После высыхания грунта

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	7-20 м²/л
Интерьер	t воздуха +8...+30 °C; относительная влажность не более 70%
Фасад	t воздуха +5...+30 °C; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Фасовки	2,5; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Уменьшает и выравнивает впитывающую способность пористых оснований, снижает расход последующих материалов, связывает пыль, укрепляет старые мелящиеся поверхности.

Назначение и основания

Стены и потолки зданий всех типов А, Б, В, включая дошкольные, образовательные и медицинские организации; фасады. Перед окраской и декоративной отделкой водно-дисперсионными материалами, шпатлеванием, оклейкой обоями и другими отделочными работами.

Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ; штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, добавки, вода.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

01 Подготовьте основание

Новые бетонные основания и цементные штукатурки грунтовать после набора прочности, не ранее 28 суток. Известково-цементные, известково-гипсовые, гипсовые штукатурки и шпатлёвки выдержать по инструкции производителя. Удалить ржавчину, высолы, масляные и битумные пятна, воск и другие загрязнения, снижающие адгезию. Меловые, известковые, клеевые и силикатные покрытия полностью удалить.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать. Нанести равномерно 1 слой на чистое сухое подготовленное основание кистью, валиком или краскопультом. Не допускать потёков и глянцевой плёнки: они затрудняют последующую отделку. При нанесении и высыхании защитить от прямого солнца. На фасаде запрещены работы при сильном ветре, вероятности дождя и заморозков, по влажным, промороженным или нагретым выше +30 °C основаниям. Высыхание 2-5 ч при +18...+22 °C в зависимости от пористости; при снижении температуры время увеличивается.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм.
Безвоздушное: Trade Tip 3 - 60 бар; HEA ProTip - 20 бар; сопло обоих типов 0,011 дюйма.
HVLP: по инструкции производителя.
Для равномерного насыщения основания ещё влажный Материал рекомендуется дополнительно раскатать валиком (back rolling).

Особенности расхода

0,05 - 0,14 л/м² на один слой в зависимости от пористости поверхности. При распылении расход может увеличиться до 20%.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Протек Прим Универсаль

PROTEC PRIM UNIVERSELLE / G-5



Выравнивает впитывание. Повышает адгезию.

Грунтовка · Акрилатная обеспыливающая

Подготовка	1 слой	2-5 ч	Отделка
Чистое сухое основание	Кисть / валик / краскопульт	При +18...+22 °C	После высыхания грунта

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	7-20 м²/л
Интерьер	t воздуха +8...+30 °C; относительная влажность не более 70%
Фасад	t воздуха +5...+30 °C; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Фасовки	2,5; 9 л.
Срок годности	4 года, закрытая заводская тара

Особенности

Непигментированная грунтовка для наружных и внутренних работ. Образует микропористое паропроницаемое покрытие, позволяющее подложке «дышать», повышает адгезию краски к основанию, обеспечивает стойкость к воздействию щелочных оснований; выравнивает и стабилизирует однородность поверхности.

Назначение и основания

Стены и потолки зданий всех типов А, Б, В, включая дошкольные, образовательные и медицинские организации; фасады. Перед окраской и декоративной отделкой водно-дисперсионными материалами, шпатлеванием, оклейкой обоями и другими отделочными работами.
Основания: бетон, асбестоцемент, ЦСП, керамический кирпич, ГКЛ, ГВЛ;штукатурки (кроме известковых), шпатлёвки (кроме масляных и их разновидностей).

Состав

Сополимерная акрилатная микроэмульсия, добавки, вода,

01 Подготовьте основание

Новые бетонные основания и цементные штукатурки грунтовать после набора прочности, не ранее 28 суток. Известково-цементные, известково-гипсовые, гипсовые штукатурки и шпатлёвки выдержать по инструкции производителя. Удалить ржавчину, высолы, масляные и битумные пятна, воск и другие загрязнения, снижающие адгезию. Меловые, известковые, клеевые и силикатные покрытия полностью удалить.

02 Перемешайте и нанесите

Перемешать. Нанести равномерно 1 слой на чистое сухое подготовленное основание кистью, валиком или краскопультом. Не допускать потёков и глянцевой плёнки: они затрудняют последующую отделку. При нанесении и высыхании защитить от прямого солнца. На фасаде запрещены работы при сильном ветре, вероятности дождя и заморозков, по влажным, промороженным или нагретым выше +30 °C основаниям. Высыхание 2-5 ч при +18...+22 °C в зависимости от пористости; при снижении температуры время увеличивается.

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм.
Безвоздушное: Trade Tip 3 - 60 бар; HEA ProTip - 20 бар; сопло обоих типов 0,011-0,013 дюйма.
HVLP: по инструкции производителя.
Для равномерного насыщения основания ещё влажный материал рекомендуется дополнительно раскатать валиком (back rolling).

Особенности расхода

0,05 - 0,14 л/м² на один слой в зависимости от пористости поверхности. При распылении расход может увеличиться до 20%.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °C.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Туфон

TOUFON



Адгезионная. Антикоррозионная. Водостойкая.

Грунтовка · Металл, пластик, керамика, стекло

Подготовка
Чистое сухое основание

1 слой
Кисть / валик / краскопульт

6 ч
Высыхание грунтовки

Окрашивание
После высыхания грунта

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	8-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5…+30 °С; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик/Краскопульт
Разбавитель	Вода
Фасовки	0,33; 1; 2,5 л.
Срок годности	2 года, закрытая заводская тара

Особенности

Обладает хорошими антикоррозионными и адгезионными свойствами к блокированным основаниям (пластмассы, керамическая и стеклянная плитка), хорошей кроющей способностью, быстро сохнет, шлифуется.

Назначение и основания

Для наружных и внутренних работ для антикоррозионной защиты металлических изделий и конструкций под окраску любыми красками и эмалями; грунтовку применяют также для нанесения на поливинилхлоридные и полиэфирные пластмассы, керамическую, в том числе глазурованную и стеклянную плитку для увеличения адгезии последующих финишных покрытий.

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, модифицированный фосфат цинка, тальк, Добавки, вода.

Колеровка

Каталоги для колеровки: Decocolor II, RAL, NCS
Колеруется в светлые и средней интенсивности цвета

01 Подготовьте основание

Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины, окалины, загрязнений, пыли и старых лакокрасочных покрытий; грунтование новой оцинкованной поверхности проводят после предварительного её травления; керамическую и стеклянную плитку перед грунтованием обезжиривают ацетоном или растворителем 646, пластмассы - водным раствором аммиака или специальным техническим моющим средством.

02 Перемешайте и нанесите

Тщательно перемешать; материал из разных банок и партий смешать в одной ёмкости на всю окрашиваемую площадь. Грунтовку наносят кистью, валиком или краскопультом в один слой на сухую подготовленную поверхность при температуре воздуха +5…+30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. При нанесении кистью или валиком допускается разбавление водой до 3 % (по объёму).

Распыление: параметры оборудования

Пневматическое: компрессор от 200 л/мин; 2-2,5 бар; форсунка 1,4-1,8 мм; разбавление ≤5%.
Безвоздушное: 60-160 бар; сопло 0,011-0,013 дюйма.
HVLP: разбавление ≤10%; по инструкции оборудования.
Высыхание грунтовки - 6 ч.

Особенности расхода

0,10 - 0,12 л/м² на один слой. При распылении расход может вырасти до 20%.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5…+30 °С.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. При распылении: закрытые защитные очки; ШБ-1 «Лепесток-5» или противоаэрозольная полумаска FFP1. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 2316-007-18303959-2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Изольту

ISOLTOU



Препятствует проявлению пятен.

Грунтовка · Блокировка бытовых пятен

1-й слой	2 ч	2-й слой	Не разбавлять
Кисть / валик	Между слоями	Кисть / валик	Готова к применению

Свойства и назначение

Расход на 1 слой	9-10 м²/л
Условия нанесения	t воздуха +5...+30 °С; относительная влажность не более 80%
Инструмент	Кисть/Валик
Разбавитель	не разбавлять
Фасовки	0,33 л.
Срок годности	3 года, закрытая заводская тара

Особенности

Образует гладкое покрытие, блокирующее пятна от чернил (фломастеры, маркеры), красного вина, кофе, кетчупа, соевого соуса, ржавчины от протечек; предотвращает проявление пятен сквозь вновь нанесенное финишное покрытие; обладает высокой адгезией к грунтуемой поверхности и последующим покрывным слоям.

Назначение и основания

Для грунтования (блокировки) пятен различного происхождения; применяют для наружных и внутренних работ в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В перед последующей окраской любыми красками, эмалями или декоративной отделкой. Грунтовку наносят на новые или ранее окрашенные (кроме силикатных, известковых и меловых красок) бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванные (гипсовыми, цементными, полимерными шпатлёвками), гипсокартонные, гипсоволокнистые и деревянные поверхности, на бетонные плиты, кладку из керамического кирпича.

Состав

Водная дисперсия эпоксиэфира, пигменты, наполнители, добавки, вода.

01 Подготовьте основание

Основание должно быть сухим и обеспыленным.

02 Перемешайте и нанесите

Грунтовку наносят на сухую обеспыленную поверхность валиком или кистью в два слоя при температуре воздуха +5...+30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Время высыхания между слоями при температуре +18...+22 °С - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Грунтовка готова к применению, не разбавлять!

Особенности расхода

0,10 - 0,11 л/м² на один слой.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5...+30 °С.

Безопасность и утилизация

Хранить герметично закрытым, вне доступа детей. Резиновые перчатки. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТУ 2316-008-18303959-2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на сайте →

Уайт-спирит W-1

EXXSOL D40



Разбавление. Обезжиривание. Очистка.

Растворители · Деароматизированный уайт-спирит

Разбавление
Совместимых ЛКМ

Обезжиривание
Перед окраской

Очистка
Рабочего инструмента

Беречь от огня
Горючий растворитель

Свойства и назначение

Транспортировка	+5…+30 °С
Условия срока годности +5…+30 °С; закрытая	заводская тара
Фасовки	1 л.
Срок годности	5 лет, закрытая заводская тара

Особенности

Представляет собой деароматизированный уайт-спирит, содержащий в 400 раз меньше ароматических углеводородов, чем обычный уайт-спирит и благодаря этому является более экологически безопасным и практически не имеет запаха.

Назначение и основания

Для разбавления алкидных лакокрасочных материалов (красок, эмалей, лаков, грунтовок) и масляных красок, применяющихся для внутренних работ, а также для обезжиривания поверхностей перед окраской и очистки рабочих инструментов (кистей, валиков, краскораспылителей и т.п.).

Состав

Уайт-спирит деароматизированный.

Производитель и контакты

компания «ExxonMobil Chemical Belgium», Бельгия.
Расфасовка: ООО «ЛАКОС коутингс», Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский пл. Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом. 60. тел. +7 (48535) 3-17-09 http://www.lacos.ru

Применение

Дозировку при разбавлении выбирать по техническому описанию конкретного совместимого лакокрасочного материала.

Транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре +5 …+ 30 °С.

Хранение

5 лет со дня изготовления в закрытой заводской таре при температуре +5…+30 °С.

Безопасность и утилизация

Беречь от огня! Хранить герметично, вне доступа детей, вдали от нагревательных приборов, солнца и источников возгорания. Вскрывать неискрящим инструментом; не работать рядом с огнём или раскалёнными предметами. Резиновые перчатки. При загорании применять все средства пожаротушения, кроме воды. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Каталог Vincent →

Уайт-спирит W-2

ЗИМНИЙ



Для работ при отрицательных температурах.

Растворители · Для акриловых красок

Разбавление	Обезжиривание	Очистка	Беречь от огня
Совместимых ЛКМ	Перед окраской	Рабочего инструмента	Горючий растворитель

Свойства и назначение

Транспортировка	-20…+30 °С
Хранение по исходнику	-20…+30 °С
Условия срока годности +5…+30 °С; закрытая	заводская тара
Фасовки	1 л.
Срок годности	5 лет, закрытая заводская тара

Назначение и основания

Для разбавления акриловых красок, применяющихся для наружных и внутренних работ при отрицательных температурах, а также для обезжиривания поверхностей перед окраской и очистки рабочих инструментов (кистей, валиков, краскораспылителей и т.п.).

Состав

Бутилацетат, растворитель ТС-1, ортоксилол.

Производитель и контакты

ООО «ЛАКОС коутингс», Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом. 60. тел. +7 (48535) 3-17-09
http://www.lacos.ru

Применение

Дозировку при разбавлении выбирать по техническому описанию конкретного совместимого лакокрасочного материала.

Хранение и транспортировка

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре -20…+30 °С.

Безопасность и утилизация

Беречь от огня! Хранить герметично, вне доступа детей, вдали от нагревательных приборов, солнца и источников возгорания. Вскрывать неискрящим инструментом; не работать рядом с огнём или раскалёнными предметами. Резиновые перчатки. При загорании применять все средства пожаротушения, кроме воды. Не сливать в канализацию, водостоки, водоёмы или на почву. Остатки и просроченный материал сдать в специализированный пункт утилизации.