

**Эффект марокканской штукатурки**

Основные характеристики: колеруемый пастообразный материал, позволяет получать глубокоматовые рельефные покрытия с различными декоративными эффектами в зависимости от техники нанесения и использования колерованной или неколерованной штукатурки; образует долговечное декоративное покрытие с хорошей адгезией к основаниям.

Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид титана, карбонат кальция, добавки, вода.

Область применения: для декоративной отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Декоративную штукатурку наносят на бетонные, хризотилцементные, цементно-стружечные и фиброцементные основания, на железобетонные плиты перекрытий, гипсокартонные, гипсоволокнистые и плоские хризотилцементные листы, гипсовые строительные плиты, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и/или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности. Качество поверхности по СП 71.13330.2017 должно быть не ниже категории КЗ.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения» (кроме оснований, выполненных из монолитного или сборного железобетона, включая железобетонные плиты перекрытий) предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5). Время высыхания грунтовки – 4 ч.

Нанесение: на ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche валиком (963) или кистью в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки (через 6 ч) перемешать в одной ёмкости количество материала Marrakech Terre, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре воздуха плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. **Эффект «выюги»:** покрытие Marrakech Terre наносят кельмой (5580) и этой же кельмой разнонаправленными движениями формируют рисунок и фактуру. **Эффект «губки»:** первый слой Marrakech Terre наносят кельмой (5580) тонким слоем разнонаправленными движениями. Далее через 4-6 ч наносят второй слой материала методом тампонирования влажной морской губкой (55226). Через 10-15 минут при помощи кельмы (5580) заглаживают поверхность, создавая эффект шлифованного камня. Через 4-6 ч шпателем удаляют ненужные неровности. После высыхания материала Marrakech Terre (через 24 ч) для обоих эффектов наносят грунтовку Sous-couche с помощью валика (963). Через 6 ч наносят валиком (963) или кистью колерованную лессирующую матовую краску Cire deco одного или нескольких сочетаемых цветов и сразу её излишки удаляют влажной губкой (26041) прерывистыми движениями, добиваясь при этом равномерного эффекта. Также для создания эффекта металлизированной патины можно использовать краску Cire deco base métallisée 3D Perle, Or, Perle, Silver. Для дополнительной защиты и повышения стойкости к влажной уборке можно нанести лак Decorum Vernis. Лак наносят валиком (963) или кистью в один или несколько слоев после полного высыхания Cire Deco (через 24 ч).

Расход: от 0,3 до 0,35 кг/м² при однослойном нанесении и ~ 0,5 кг/м² при двухслойном нанесении.

Колеровка: по каталогу MARRAKECH TERRE. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, степень блеска покрытия штукатурки, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: легкая влажная уборка мягкой влажной губкой, покрытие с лессировкой или с нанесенным лаком - мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства не ранее, чем через три недели после нанесения.

Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, кг: 16

ТУ 20.30.11-071-52935415-2025

Инструмент

963



5580



шпатель



55226



кисть



шпатель

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016