

**Декоративная краска.
Эффект матового вельвета с практичной
износостойкостью**



Основные характеристики: позволяет получать тонкое глубокоматовое слегка шероховатое покрытие, имитирующее матовый вельвет с практичной износостойкостью и обладающее высокой стойкостью к влажному истиранию (класс 1 по DIN EN 13300); выдерживает влажную уборку с применением моющих средств; в случае необходимости легко реставрируется.

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, специальный наполнитель, добавки, вода; колерованная краска содержит ещё водные пигментные пасты.

Область применения: для декоративной отделки стен, потолков и фриз помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Краску наносят на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые строительные плиты, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и/или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности. Качество поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в области применения, обрабатывают грунтовкой Imprimix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5). Через 4 часа на загрунтованную поверхность дополнительно наносят валиком (963) или кистью грунтовку Sous-couche (Су куш). Под колерованную краску грунтовку колеруют в цвет, близкий к цвету наносимой краски Nappa (Наппа), при этом цвет грунтовки должен быть немного темнее цвета краски, чтобы можно было достичь оптимального декоративного эффекта. На поверхности с цветовой контрастностью грунтовку Sous-couche (Су куш) следует наносить в два слоя, второй слой наносят через 6 часов.

Нанесение: перед нанесением краску следует тщательно перемешать при этом колерованную краску одного цвета разных партий или из разных банок следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены/потолка/фриза или одного помещения, профильтровать через малярное сито и наносить на чистую сухую загрунтованную поверхность от угла до угла стены/на весь потолок/фриз без перерывов в нанесении при температуре окружающего воздуха плюс (15 - 25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С и при относительной влажности воздуха более 70 %. Краску наносят кистью, кельмой или краскопультом в два слоя с межслойной сушкой 4 ч. **Нанесение кельмой:** краску наносят кельмой (5580) участками площадью до 1 м² с неровными краями равномерными волнообразными движениями кельмы без сильного нажима с небольшими "наплывами". Затем, не допуская подсыхания материала, в течение 5 - 10 мин после нанесения, кельмой приглаживают нанесенный слой до получения необходимого рисунка. Второй слой наносят аналогично первому, и он будет формировать окончательный рисунок. **Нанесение кистью:** материал Nappa наносят короткими разнонаправленными мазками тонкими слоями участками 0,5-1,0 м². Затем этой же кистью перекрестными движениями разглаживают материал до появления желаемого эффекта. **Нанесение ПНЕВМАТИЧЕСКИМ краскопультом:** при нанесении методом воздушного распыления рекомендуется компрессор с производительностью от 300 л/мин при давлении 2-2,5 бар и краскопульт с форсункой 2,2-2,5 мм. Разбавление краски не более 5 %. **Нанесение БЕЗВОЗДУШНЫМ краскопультом:** рекомендуемое рабочее давление 120-150 бар, размер сопла форсунки 0,011- 0,015 дюйма. Разбавление краски не более 5 %. Оборудование высокого давления должно применяться строго в соответствии с рекомендациями производителя во избежание получения серьезных травм! **Распыление методом HVLP:** оборудование должно использоваться в соответствии с рекомендациями производителя. Рекомендуемое разбавление краски не более 10 %. Окончательную прочность покрытие приобретает через три недели после нанесения.

Расход: 0,16 - 0,26 л/м² в зависимости от выбранной фактуры и техники нанесения.

Колеровка: по каталогу NAPPA. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, степень блеска покрытия краски и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: покрытие можно протирать мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается сильное увлажнение поверхности, применение абразивных чистящих средств, органических растворителей! Избегайте точечного интенсивного мытья. У колерованного продукта при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.

Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.


Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюсов (5-30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка: 1 л / 2,5 л

ТУ 20.30.11-071-52935415-2025

Инструмент



963



кисть



5580



Air Spray
Ready

Краскопульт
пневматический



Airless
Ready to Spray
Краскопульт
безвоздушный



HVLP
Ready to Spray
HVLP

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода
"ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016