



**Декоративная штукатурка.
Разнообразные эффекты натурального камня,
"Карты мира"**

Основные характеристики: колеруемый пастообразный пластичный материал, позволяет получать глубокоматовые рельефные покрытия, имитирующие камень травертин или получать эффект "Карта мира"; выдерживает влажную уборку с моющими средствами; в зависимости от желаемого декоративного эффекта применяют колерованную или неколерованную штукатурку.

Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид титана, молотый мрамор, тальк, добавки, вода.

Область применения: для декоративной отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В.

Декоративную штукатурку наносят на бетонные, хризотилцементные, цементно-стружечные и фиброцементные основания, на железобетонные плиты перекрытий, гипсокартонные, гипсоволокнистые и плоские хризотилцементные листы, гипсовые строительные плиты, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и/или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности. Качество поверхности по СП 71.13330.2017 должно быть не ниже категории КЗ.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные выше (кроме оснований, выполненных из монолитного или сборного железобетона, включая железобетонные плиты перекрытий), обрабатывают грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5). Новые цементно-стружечные и фиброцементные плиты, а также хризотилцементные плиты и листы следует грунтовать не ранее, чем через полгода после их монтажа.

Подготовка материала: перед использованием Travertin Zen тщательно перемешать, при этом материал из разных партий или из разных банок необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для отделки одной стены/потолка или одного помещения.

Нанесение колерованного материала: на чистую сухую подготовленную поверхность нанести валиком (963), в труднодоступных местах - кистью неколерованную грунтовку Sous-couche micro granitee. После высыхания грунтовки (через 6 ч) наносят Travertin Zen от угла до угла без перерывов в нанесении и формировании фактуры при температуре воздуха плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °C.

Эффект «Травертин»: Travertin Zen наносят кельмой (2070) равномерно в толщину гранул ~ 1 мм в два слоя. Первый слой наносят на всю поверхность стены. Через 24 часа наносят второй слой материала участками 1,5 - 2 м² с неровными краями. Через 5 - 10 минут делают на поверхности сдиры краем кельмы (2070) горизонтальными (или вертикальными) движениями, стараясь держать инструмент перпендикулярно стене и сразу же приглаживают сдиры, держа кельму параллельно стене. Движения кельмой следует совершать в направлении рисунка, а нажим на инструмент должен быть мягким. Затем наносят второй слой на соседний участок встык с предыдущим и на вновь нанесенном слое делают и приглаживают сдиры описанным выше способом и возвращаются к предыдущему участку. Через 5-10 минут кельмой (2070) уплотняют поверхность, при этом должны оставаться как ровные участки, так и характерные углубления, имитирующие натуральный камень. Чтобы избежать следов «железнения» поверхность должна оставаться влажной. **Эффект «Карта мира»:** Travertin Zen наносят кельмой (2070) равномерно в толщину гранул ~ 1 мм в два слоя. Первый слой наносят на всю поверхность стены. После полного высыхания первого слоя (через 24 ч) наносят второй слой материала локально островками, напоминающими материки на карте мира. Через 5-10 минут поверхность материала с усилием заглаживают кельмой (2070), уплотняя его фактуру. Чтобы избежать следов «железнения» поверхность должна оставаться влажной.

Нанесение неколерованной штукатурки (эффекты «Травертин», «Карта мира»): в этом случае применяют неколерованные материалы. Грунтовку Sous-couche micro granitee и материал Travertin Zen наносят описанным выше способом, затем через 12 ч наносят грунтовку Sous-couche с помощью валика (963). После высыхания грунтовки (через 6 ч) наносят валиком (963) или кистью колерованную лессирующую матовую краску Cire deco и сразу её излишки удаляют влажной губкой (26041) прерывистыми движениями, добиваясь при этом равномерного эффекта. Через 6 часов для защиты нанесённого лессирующего покрытия и повышения его стойкости к влажной уборке можно нанести лак Decorum Vernis (Декорум Вернис). Лак наносят валиком (963) или кистью в один или несколько слоев. Допускается разбавление лака водой в соотношении 1 : 1 (по объёму).

Расход: от 1,2 до 1,4 кг/м² на два слоя для эффекта "Травертин" и ~ 1 кг/м² на два слоя для эффекта "Карта мира".

Колеровка: по каталогу TRAVERTIN ZEN. При подборе цвета необходимо учитывать, что на его восприятие влияют размер и освещённость поверхности, блеск покрытия и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: влажная уборка не ранее, чем через 28 дней; покрытие можно протирать мягкой влажной губкой, смоченной водой, покрытие с лессировкой - мягкой губкой с нейтральным моющим средством.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, кг: 14

ТУ 20.30.11-071-52935415-2025

Инструмент



963



2070



26041



кисть



шпатель

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода
"ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016